

ROSTBESCHLEUNIGER

50g

21% N Ammoniumstickstoff

24 % S wasserlöslicher Schwefel

Gefahrstoffgruppe C

Rostbeschleuniger mit 500 ml Wasser auflösen und mit einer Kunststoff-Sprühflasche einmal aufsprühen.



WICHTIGER HINWEIS: Eventuelle Verunreinigungen auf der Platte, wie z.B. Ölreste, mittels Spülmittel und Haushaltsschwamm vor Anwendung entfernen und mit klarem Wasser abspülen. Anwendung mit Rostbeschleuniger erst auf trockener Platte.

WICHTIG: Rostbeschleuniger nur einmalig anwenden.





Rostbeschleuniger u. Sprühflasche



Spülmittel u. Schwamm (Glitzi)



Reinigen, spülen, trocknen lassen.



Gleichmäßiges einnebeln der Cortenfläche auf Vorder- und Rückseite, fertig